

KARTA TECHNICZNA TECHNICAL CARD



NAZWA TKANINY FABRIC	MAMUT FR 380 Tkanina trudnopalna /Flame retardant fabric		
KOMPOZYCJA COMPOSITION	100% Bawełna/Cotton		
MASA POWIERZCHNIOWA (g/m²) WEIGHT (g/m²)	380 ± 5%		
SZEROKOŚĆ (cm) WIDTH (cm)	150 ± 1		
KONSTRUKCJA CONSTRUCTION	SATIN 4/1		
SPEŁNIA NORMY COMPLY WITH NORMS	PN – P – 84525:1998 PN – EN ISO 13688:2013-12 PN – EN ISO 11611:2015-11 (Class 1, A1+A2) PN – EN ISO 11612:2015-11 (A1+A2,B1,C1, E3, F1) PN – EN 14116:2015-12 (Index 3)		
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA (mm/s) THE MEAN OF AIR PERMEABILITY (mm/s)	87,4 ± 2,6		
ŚREDNI OPÓR PARY WODNEJ (m²Pa/W) THE MEAN OF WATER-VAPOUR RESISTANCE (m²Pa/W)	3,81 ± 0,02		
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ pranie 60°C COLOUR FASTNES TO washing 60°C	a/ 5 b/ 4-5 c/ 5		
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ pot alkaliczny COLOUR FASTNES TO alkaline perspiration	a/ 5 b/ 4-5 c/ 5		
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ pot kwaśny COLOUR FASTNES TO acid perspiration	a/ 5 b/ 4-5 c/ 4-5		
ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ COLOUR FASTNES TO RUBBING	OPORNOŚĆ WYBARWIEŃ COLOUR FASTNES TO RUBBING		
TARCIE SUCHE / DRY RUBBING	TARCIE MOKRE / WET RUBBING		
Osnowa/Warp	4	Osnowa/Warp	2-3
Wątek/Weft	4	Wątek/Weft	2-3
Wskaźnik odporności wybarwień wg szarej skali gdzie „5”- brak zmiany barwy próbki i brak zabrudzenia bieli tkaniny towarzyszącej, a wskaźnik „1” oznacza zmianę bardzo dużą. a- Zmiana barwy danej próbki b- Zabrudzenie bieli tkaniny towarzyszącej – poliester c- Zabrudzenie bieli tkaniny towarzyszącej – bawełna Zabrudzenie bieli bawełnianej tkaniny trącej	Colour fastness to „Grey scale”, indicator “5” means – no change in colour, indicator “1” means – big change in colour a- Chnage of colour b- Staining – polyester c- Staining – cotton The staining of the cotton rubbing fabric		
ZMIANA WYMARÓW PO 5 CYKLACH PRANIA I SUSZENIA (%) DIMENSIONAL CHANGE AFTER 5 CYCLES OF WASHING AND DRYING (%) 5 x 60°C	Osnowa/Warp	-3,0 ± 0,0	
	Wątek/Weft	-0,5 ± 0,0	
ZMIANA WYMARÓW PO 50 CYKLACH PRANIA I SUSZENIA (%) DIMENSIONAL CHANGE AFTER 50 CYCLES OF WASHING AND DRYING (%) 50 x 60°C	Osnowa/Warp	-3,0 ± 0,0	
	Wątek/Weft	-1,0 ± 0,0	
CERTYFIKATY WYDANE PRZEZ CERTIFICATES ISSUED BY	OEKO TEX® STANDARD 100 PPE www.oeko-tex.com  IW 00320 Łukasiewicz-ŁIT		
WARUNKI KONSERWACJI MAINTENANCE CONDITIONS			